

Lama 44 mm

Lama térmica curvada de PVC perfilado con poliuretano



Característica Lama

DENSIDAD	1.680 kg/m ³
TEMPERATURA VICAT	>76 °C
CENIZAS	< 25 %
TRACCIÓN (Punto de ruptura)	> 30 MPa
ALARGAMIENTO A LA ROTURA	> 80 %
IMPACTO (a 23 °C)	> 8 Julios
OPACIDAD	Total
CONTRACCIÓN (a 100 °C)	< 3 %
RESISTENCIA A LA ACETONA	Satisfactorio
ASPECTO	Uniforme en el color y regular el perfil

